230002349837

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0230

检 测 报 告

TEST REPORT

BETC-D1C-2026-00148

产品名称
Name of Product　玻化大砖粘结剂

委托单位
Client　固诺（天津）实业有限公司

检测类别
Test Category　型式检验

建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD.
国家建筑工程质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection & Test of Building Engineering

建研院检测中心有限公司

CABR TESTING CENTER CO.,LTD.

国家建筑工程质量检验检测中心

NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION & TEST OF BUILDING ENGINEERING

委托编号(Commission No.):2026-02896

报告编号(No. of Report):BETC-D1C-2026-00148

委托单位(Client)		固诺（天津）实业有限公司		
地 址(ADD.)		/	样品编号(NO.)	D1C-2026-00148
样品(Sample)	名 称(Name)	玻化大砖粘结剂	状 态(State)	正常
	商 标(Brand)	泰朗	规格型号(Type/Model)	T800
生产单位(Manufacturer)		固诺（天津）实业有限公司		
送样日期(Date of delivery)		2026-04-08	数 量(Quantity)	20kg
工程名称(Name of engineering)		------		
检测(Test)	项 目(Items)	全性能检测（型式检验项目）、游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物、挥发性有机化合物含量（VOC、VOCs）	地 点(Place)	平谷实验基地
	仪 器(Instruments)	电子计数秤,全自动低温冻融试验机,立式干燥箱,拉拔试验机,电子天平,气相色谱仪,紫外可见分光光度计,卡尔费休水分滴定仪	日 期(Date)	2026-04-17～2026-05-23
检测依据(Test based on)		JC/T 547-2017《陶瓷砖胶粘剂》 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等		
判定依据(Criteria based on)		JC/T 547-2017《陶瓷砖胶粘剂》 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》 DB11/1983-2022《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限制标准》		

检 测 结 论 (Conclusion)

经检测，该样品符合JC/T 547-2017《陶瓷砖胶粘剂》中C1型的型式检验要求,检测项目第6～9项的检测结果均符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》表2中其他胶粘剂的技术指标要求,检测项目第10项的检测结果符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》表2中室内装饰装修（其他）和DB11/1983-2022《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限制标准》表2中水基型胶粘剂（室内装饰装修（其他））的技术指标要求。

（本页以下无正文）

备 注(Remark)	1. 型式检验样品由委托方提供; 2. 依据JC/T 547-2017《陶瓷砖胶粘剂》8.1.2的规定，型式检验项目包括第6章中相应类别的基本性能和供需双方合同中商定的特殊性能。除下列任一情况外，此型式检验报告有效期为1年: a) 新产品投产或产品定型鉴定时; b) 正常生产时，每年进行一次; c) 原材料、配方等发生较大变化，可能影响产品质量时; d) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时; e) 产品停产六个月以上恢复生产时。

批准(Approval)	审核(Verification)	主检(Chief tester)	联系电话(Tel.)	报告日期(Date)
			010-64517327 010-80910362	2026年06月12日

报告编号(No. of Report):BETC-D1C-2026-00148

序号	检测项目	检测依据	技术指标 C1 型	检测结果	单项评定
1	拉伸粘结强度，MPa	JC/T 547-2017 第 7.11 条	≥0.5	1.4	符 合
2	浸水后拉伸粘结强度，MPa		≥0.5	1.1	符 合
3	热老化后拉伸粘结强度，MPa		≥0.5	1.1	符 合
4	冻融循环后拉伸粘结强度，MPa		≥0.5	0.9	符 合
5	晾置时间 20min，拉伸粘结强度，MPa	JC/T 547-2017 第 7.8 条	≥0.5	0.6	符 合
6	游离甲醛，g/kg	GB 18583-2008 附录 A	≤1.0	未检出	符 合
7	苯，g/kg	GB 18583-2008 附录 B	≤0.20	未检出	符 合
8	甲苯+二甲苯,g/kg	GB 18583-2008 附录 C	≤10	未检出	符 合
9	总挥发性有机物，g/L	GB 18583-2008 附录 F	≤350	8	符 合
10	挥发性有机化合物含量，g/L	GB 33372-2020 附录 D	≤50	未检出	符 合

（本页以下无正文）

备 注	1.制样配比：水：粉=0.25：1（w/w）； 2.检测项目第 6 项的检出限为 0.05g/kg,第 7～8 项的检出限均为 0.02g/kg，检测项目第 10 项的检出限为 2.0g/L。